


DECK GRIP

Antidérapant monocomposant



Les couleurs ci-dessus ne sont pas les applications de nos peintures et sont données uniquement à titre indicatif

DESCRIPTION

L'antidérapant DECK GRIP est une peinture antidérapante monocomposant à séchage rapide formulée pour le milieu marin. Facile à appliquer, résistant à l'abrasion et aux détergents, ce produit est le bon choix pour peindre facilement les ponts ou les cales.

DECK GRIP est une finition peu brillante qui permet d'éviter la réverbération et qui convient à tous supports.

CARACTÉRISTIQUES

Finition	Mate
Pouvoir couvrant	8m ² /L (rouleau)
Point éclair	23°C < PE < 55°C
Conditionnement	750mL
Délai d'utilisation	5 ans
Diluant/Nettoyant	Nautix DA
Couleurs	Blanc, gris clair, transparent

Informations sur le séchage et les délais de recouvrement

Température	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C
Sec au toucher	6h	4h	2h	1h30	1h
Entre 2 couches*	9h	6h	3h	2h	1h30
Sec pour marcher	12h	8h	4h	3h	2h

j=jours h=heures min=minutes

*Temps minimum de recouvrement pour 1 couche humide de 120µm. Voir section « Procédure » pour plus d'information

TYPE DE SURFACES

- Polyester
- Acier
- Aluminium
- Bois

PROTECTION DES OPÉRATEURS

- Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.
- Avant toute application, lire l'étiquette attentivement.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Sur support nu

- Le support doit être dégraissé avec Nautix SD, propre et sec.
- Dépolir la surface au P120.
- Rincer à l'eau douce et laisser sécher.

Sur peinture existante

- Vérification du support : pour pouvoir être recouverte, une peinture ne doit pas se décoller du support ou s'effriter. Gratter à la brosse en divers endroits pour tester la tenue du support.
- Support en bon état
 - Eliminer les salissures avec un détergent, au nettoyeur haute pression ou à la brosse.
 - Dépolir la surface au P120.
 - Rincer à l'eau douce et laisser sécher.
- Support en mauvais état
 - Décaper et dégraisser soigneusement avec Nautix SD.
 - Dépolir au P80-120.
 - Rincer à l'eau douce et laisser sécher.
 - Appliquer 1 à 2 couches de U3 ou U2 en fonction des supports et laisser sécher à cœur.
 - Dépolir la surface au P120.
 - Rincer à l'eau douce et laisser sécher.

Conseils spécifiques

Choisir la sous-couche adaptée :

Pour un meilleur rendu, il est préférable de mettre une sous-couche blanche type U3 ou U2, sur le support qui sera dépoli au P120.

Important : attention aux poussières dans l'environnement proche.

Respecter les temps de séchage avant recouvrement.

Compatibilité

Le DECK GRIP est compatible avec tout support (bois contreplaqué, Gelcoat, aluminium, acier).

Pour plus d'information, reportez-vous à la fiche technique des produits concernés.



DECK GRIP

Antidérapant monocomposant

MISE EN ŒUVRE

- Méthodes d'application : Rouleau ou pistolet avec godet à gravité (pour professionnel uniquement).
- Appliquer entre 10 et 30°C (idéalement avec un taux d'humidité inférieur à 85%).
- Ne pas peindre un support s'il y a le moindre risque de formation de condensation sur la surface (point de rosée) : Les températures de l'air ambiant, du support, et du produit doivent être très proches.
- Eviter toute application si les conditions climatiques sont défavorables : vent fort, exposition directe au soleil, hautes/basses températures, forte humidité ou pluie.
- Privilégier l'évaporation naturelle des solvants et ne pas chauffer l'air ambiant après le début de l'application. Ne pas utiliser de ventilation forcée directement dirigée sur la surface.
- Nettoyer le matériel avec le diluant DA.
- Diluer le produit si nécessaire avant l'application. La dilution rend l'application plus facile, mais rend également le film plus fragile. En cas de dilution importante, appliquer 2 couches.
- Bien mélanger avant utilisation.

PROCÉDURE

Rouleau

L'application du Nautix Deck Grip peut être délicate si vous ne suivez pas les instructions suivantes :

- Appliquer à l'aide du rouleau spécial primaire et antidérapant par couche régulière en croisant pour un fini parfait. Ne pas trop tirer la peinture pour une meilleure durabilité.
- Procéder par portions de 60 cm de côté environ.
- Dilution au Nautix DA à 10%.
- 1 à 2 couches recommandées en fonction du niveau antidérapant souhaité.

Pour tout nouvel utilisateur, il est conseillé de faire un test d'application sur un support neutre avant la mise en œuvre sur le support définitif.

Nombre de couches : 1 minimum
Couvrant théorique par couche : 8m²/L
EFH* recommandée par couche : 120µm

Pistolet (à gravité)

- 2.0 bars, buse 1.6mm
- Dilution au Nautix DA de 10 à 20%.
- Appliquez uniquement des couches très fines.
- 1 à 3 couches recommandées en fonction du niveau antidérapant souhaité.

Nombre de couches : 1 minimum
Couvrant théorique par couche : 6m²/L
EFH* recommandée par couche : 160µm

*EFH : Épaisseur film humide

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Transport et stockage

- Le produit doit être transporté et stocké dans des bidons hermétiquement clos et non perméables aux solvants.
- Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage, retourner les pots et les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Sécurité

- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également auprès de Nautix et de ses revendeurs.
- Tous les opérateurs professionnels doivent porter des vêtements de protection appropriés : une combinaison d'une couleur contrastant avec le produit appliqué, une sous-combinaison jetable avec capuche, des gants appropriés et des chaussures de protection qui protègent les membres inférieures. Porter un masque respiratoire lors de la pulvérisation.

Déchets

- L'élimination des bidons vides et déchets souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits dangereux, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Général

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

Nautix – Parc d'activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 Fax: +33.(0)2.97.65.03.54 info@nautix.com — www.nautix.com

